



PrintMedia Frontlit Production Banner FR 510

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Concepto	Unidad	Valor		Método de pruebas
Tejido base	Denier	1000DX1000D		(Hilado de alta tenacidad) 100%PES
Construcción	Tejido / pulgada	28X28		/
Peso del tejido	Gsm/m2	175±10		DIN53352 BS3424 Método 5B
Peso del PVC	Gsm/m2	335±10		DIN53352 BS3424 Método 5B
Peso total	Gsm/m2	510±20		DIN53352 BS3424 Método 5A
Espesor	mm	0.42±0.02		DIN EN ISO 2286-3
Anchura	cm	Hasta 510		/
Resistencia a la tracción	N/5cm	Deformación	2200	DIN53352 BS3424
		Trama	1900	
Fuerza desgarro	N	Deformación	300	DIN53356 BS3424
		Trama	250	
Adhesión	N/5CM	80		DIN53357 BS3425 Método 9B
Resistencia a la temperatura	°C	-20~70		DIN53357 BS3425 Método 10
Lacado	Ninguna			
Inflamabilidad	Se puede solicitar: B1, B2, M2, NFPA701, etc.			
BAJO CADMIO Y METALES PESADOS	Podemos solicitar : Libre de cadmio (EN71-3) O cumplir la normativa Reach			

Referencias de Producto:

70100100306	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/110/25
70100100305	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/137/25
70100100307	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/160/25
70100100308	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/210/50
70100100309	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/250/50
70100100311	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/320/50
70100109513	FRONTLIT PRODUCTION FR 510/500/50

Producto distribuido por:

FUJIFILM Europe GmbH, Sucursal en España

C/Aragón 180
08011 Barcelona
España
Tel.: +34 93 451 15 15
www.fujifilm.es
NuriaAlonso@fujifilm.es